

## THREE BOND 1786

### Adhesivo base cianoacrilato de pegado fuerte e instantáneo

#### DESCRIPCIÓN

**ThreeBond 1786** es un adhesivo de cianoacrilato monocomponente sin solventes. Polimeriza al instante después del ensamblaje a temperatura ambiente. Es suficiente una pequeña cantidad para obtener una resistencia muy fuerte al cizallamiento en casi todo tipo de materiales.

#### VENTAJAS

- Cianoacrilato de etilo.
- Monocomponente sin solvente.
- Polimerización en ambiente húmedo.
- Temperatura de servicio: -40 / +100° C.

#### PROPIEDADES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

##### *Antes de la polimerización*

Característica	Resultado	Unidad
Aspecto	Transparente	-
Viscosidad a 25° C	70	mPa·s
Densidad a 25° C	1,07	-
Tiempo de fijación NBR	10	seg.

##### *Resistencia al cizallamiento*

Materiales	Tiempo de fijación (seg.)	Resistencia al cizallamiento (MPa)
Acero		13
Abeto de Hemlock	10	12,0*
Haya	15	12,9°
Ciprés	20	12,5
Cedro japonés	30	7,8*
Roble	50	11,6°
Magnolia de plata	40	8,9*
Abeto Douglas	50	9,3*
Abedul	60	13,1*
Caoba Filipina Lauan	360	9,4*
Cedro japonés/acero	12-15	16,0°
Cedro japonés/ABS	15-20	18,8°
Cedro japonés/acrílico	18-20	18,0*
Cedro japonés/PVC duro	35-40	10,3*
Cedro japonés/poliestireno	20-25	10,9*
Cedro japonés/cloropreno	7-10	1,6*
Cedro japonés / caucho sintético	20-25	1,5*

°: Rotura parcial del material

\*: Rotura total del material

## THREE BOND 1786

### Adhesivo base cianoacrilato de pegado fuerte e instantáneo

#### MANIPULACIÓN

- Por favor, leer la ficha de seguridad del producto antes de usarlo.
- Antes de abrir el envase, dejar que el producto alcance una temperatura ambiente para evitar la condensación interior.
- Para obtener mejores resultados, quitar la humedad, grasa y otras impurezas de las superficies que van a ser ensambladas.
- Dependiendo del material (dimensiones y aspereza de la superficie), aplicar una cantidad uniforme y apropiada de junta líquida en la superficie, y luego ensámblelo rápidamente.
- Si se requiere, utilizar el activador TB1796B para reducir el tiempo de polimerización.
- En cuanto a los materiales difíciles de pegar, (ejemplo: PE, PP), la utilización de productos básicos (TB1797, TB7797) mejora las propiedades de adhesión.
- Una vez transferido a otro envase, el producto no puede volver a introducirse en el envase original. Cualquier exceso de producto debe ser retirado con la ayuda de un trapo.
- Cualquier resto de adhesivo puede eliminarse con el limpiador TB2890D.
- Mantener el producto en su envase original, herméticamente sellado y almacenado en un lugar sin luz, seco y bien ventilado a **5 ~ 10 ° C**.

#### Solo Para Uso Industrial

(No apto para uso doméstico)

- Los datos que contiene este informe se obtienen de resultados experimentales, de acuerdo con nuestros métodos de prueba. No asumimos ninguna responsabilidad con respecto a la seguridad. Antes del uso de este producto, juzgue usted mismo si este producto reúne los requisitos que desea. Esto conlleva la responsabilidad de daños.  
La garantía proporciona el cambio de los productos que son claramente insatisfactorios.
- No asumimos la responsabilidad de lesiones ni daños materiales, resultado del uso inadecuado de este producto.

#### Quimilock, s. a. u.

C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos.  
C. P. 28906 Getafe (Madrid).



+ 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00



+ 34 91 474 16 87



[quimilock@quimilock.es](mailto:quimilock@quimilock.es)



La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Está basada en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir alguna variación en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o duda ponerse en contacto con nuestro departamento técnico

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.